



Colorificio Thecnocolor srl a socio unico

Via Agostino Depretis, 10/a

43126 – Parma (PR)

Tel 0521 994305 - Fax 0521 994306

P. IVA e C.F.: 02665960346

E-mail: thecnocolor@libero.it

Internet: www.thecnocolor.it

Scheda Tecnica: **REAL PLAST**

IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA PER INTERNI-ESTERNI AD ALTA COPERTURA

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO:

REAL PLAST è un'idropittura **lavabile liscia** a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti ed inerti micronizzati; le caratteristiche dei suoi componenti, conferiscono al prodotto resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici, notevole aderenza e riempimento; Inoltre, l'adozione di pigmenti solidi alla luce assicura buona stabilità del colore anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

La specifica curva granulometrica di **REAL PLAST** impedisce screpolature e sfogliamenti del film; queste peculiari caratteristiche, unite all'elevato potere coprente, all'ottima pennellabilità e alla notevole resistenza al lavaggio, rendono questo rivestimento particolarmente idoneo per la decorazione e protezione di qualsiasi tipo di superficie esterna ed interna come intonaco fine, calcestruzzo, cartongesso, ecc..

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale; anche i rappezzi nuovi devono essere lasciati maturare.

Superfici murali nuove: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti; controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di **FONDO 2000** pronto all'uso o **IDROACRIL**.

Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione risanante **LASER 23**; ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare con una mano di **FONDO 2000** pronto all'uso o **IDROACRIL**.

APPLICAZIONE:

Rimescolare a fondo il prodotto, diluirlo con il 20-30% di acqua e procedere all'applicazione a pennello o rullo incrociando le stesure; dopo 3 ore applicare la seconda mano, sempre a stesure incrociate diluendo **REAL PLAST** con il 15-20% di acqua.

Non applicare **REAL PLAST** su fondi assolati o con condizioni di temperatura che possano scendere sotto i 5°C; dopo l'applicazione le superfici murali esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore; lavare immediatamente con acqua gli attrezzi dopo l'uso.

CONSUMO:

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta un consumo di circa 0,17 L/mq. Nel caso che il fondo sia preventivamente preparato con primers all'acqua o solvente il consumo diminuirà in modo significativo.



Colorificio Thecnocolor srl a socio unico

Via Agostino Depretis, 10/a

43126 – Parma (PR)

Tel 0521 994305 - Fax 0521 994306

P. IVA e C.F.: 02665960346

E-mail: thecnocolor@libero.it

Internet: www.thecnocolor.it

CONFEZIONI E TINTE:

Il prodotto viene fornito in secchi in plastica da 14 L; va conservato in ambiente asciutto a temperatura superiore ai 5°C.

Viene, inoltre, fornito in una vasta gamma di colori di cartella a richiesta.

DATI TECNICI: REAL PLAST

Peso specifico: 1,55 Kg/l

Valore del pH: 8,9

Estratto secco (% in peso): 53,34

Resistenza alla saponificazione: Ottima

Resistenza al lavaggio: Eccellente

Tossicità: Non contiene sostanze tossiche

N.B.: I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.