



**Colorificio Thecnocolor srl** a socio unico

Via Agostino Depretis, 10/a

43126 – Parma (PR)

Tel 0521 994305 - Fax 0521 994306

P. IVA e C.F.: 02665960346

E-mail: thecnocolor@libero.it

Internet: www.thecnocolor.it

## Scheda Tecnica: **TITAN PLUS**

IDROPITTURA PROFESSIONALE AD ALTA OPACITA' PER INTERNI

### *CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO:*

Idropittura bianca per interni ad elevata traspirabilità, resistente agli alcali **TITAN PLUS**, a base di resine viniliche in dispersione acquosa, biossido di titanio, carbonati di calcio micronizzati, addensanti cellulósici ed additivi speciali da applicare in due mani con consumo di circa 0,21 L/mq.

Adatta all'impiego su intonaci fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio a superfici piane, nuovi o già trattati con altre pitturazioni, preventivamente preparati.

**TITAN PLUS** è particolarmente indicata per applicazioni all'interno ove si voglia ottenere una finitura di buona qualità, in quanto presenta un'ottimo indice di bianco ed un buon potere coprente, buona pennellabilità e distensione, rendendo la superficie perfettamente liscia e vellutata.

### *NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:*

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale; anche i rappezzi nuovissimi devono essere lasciati maturare.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di appretto uniformante e consolidante **FONDO 2000** pronto all'uso o **IDROACRIL** attendere 4 ore ed applicare **TITAN PLUS**. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione bonificante **LASER 23**.

### *APPLICAZIONE:*

**TITAN PLUS** può essere applicata a pennello, rullo o spruzzo; rimescolare accuratamente il prodotto, diluito con il 20-30% di acqua ed applicare incrociando le pennellate; dopo 2-3 ore procedere con la seconda mano diluendo **TITAN PLUS** con il 20% di acqua.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperature inferiori a 5°C.

Lavare attrezzi con acqua subito dopo l'uso.



**Colorificio Thecnocolor srl** a socio unico

Via Agostino Depretis, 10/a

43126 – Parma (PR)

Tel 0521 994305 - Fax 0521 994306

P. IVA e C.F.: 02665960346

E-mail: [thecnocolor@libero.it](mailto:thecnocolor@libero.it)

Internet: [www.thecnocolor.it](http://www.thecnocolor.it)

**CONSUMO:**

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta un consumo di circa 0,21 L/mq.

**CONFEZIONI E TINTE:**

Il prodotto viene fornito in secchi in plastica da 14 L; va conservato in ambiente asciutto a temperatura superiore ai 5°C.

Viene, inoltre, fornito in una vasta gamma di tinte pastello a richiesta.

**DATI TECNICI: TITAN PLUS**

Peso specifico: 1,70 Kg/l

Valore del pH: 8

Resistenza al fuoco: Incombustibile

Tossicità: Non contiene sostanze tossiche e nocive

Le informazioni contenute in questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche operative, hanno valore indicativo.